



NR CH 70

Autofolie



NR CH 70

Onze niet gemetalliseerde NR Ch 70 is de perfecte oplossing voor voertuigen met Geïntegreerde antennes en gps systemen. Deze houtskool folie biedt een extreem snelle droogtijd voor snellere installaties

Garantie van GSW

Levenslange garantie

Dikte van de folie

55µ

Materiaal

PET

Kleur

Zwart

Beschikbare Breedte:

- ↔ 152 cm
- ↔ 101 cm
- ↔ 76 cm
- ↔ 51 cm

Beschikbare Rollengte

- ↑ 30,5 meter

Opslag

-5°C tot '+40°C

3 jaar

TECHNISCHE GEGEVENS

Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (*op dubbel glas 4-16-4)

UV-transmissie	<1%
Transmissie van zichtbaar licht	70%
Reflectie van zichtbaar licht buiten	7%
Reflectie van zichtbaar licht binnen	8%
Totale afgestoten zonne-energie	22%

Verhouding zonlicht :	
Reflectie van zonne-energie	4%
Absorptie van zonne-energie	25%
Transmissie van zonne-energie	78%
Vermindering reflectie	27%
g-waarde	
u-waarde	
Schaduwcoëfficiënt	
Type installatie : Toepassing binnen	

SAMENSTELLING

1. "Harde" krasbestendige laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen
2. Geleurd polyester zonder optische vertekening
3. Zelfklevende lijm, polymerisatie met glas binnen 15 dagen
4. Beschermfolie, na installatie weg te werpen


INSTALLATIEADVIES

Verticale installatie op standaardglasoppervlak*

Helder enkel glas	✓
Getint enkel glas	✓
Getint reflecterend enkel glas	!
Helder dubbel glas	✓
Getint dubbel glas	!
Getint reflecterend dubbel glas	✓
Met gas gevuld dubbel glas - HR ++	!
Helder dubbel glas STADIP EXT.	!
Helder dubbel glas STADIP INT.	!

Ja ✓ Let op ! Nee ✗

*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m². Neem contact met ons op voor nadere informatie



Onderhoudsinstructies

Met water en drefit aanbrengen. Ten minste een maand niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op de folie aanbrengen.

**deze gegevens zijn niet contractueel. GSW behoudt zich het recht voor om de samenstelling van de folies te allen tijde te wijzigen*